



Všetky laminátové podlahy Balterio sú vhodné pre teplovodné podlahové vyhrievanie za predpokladu dodržania týchto požiadaviek:

Pred pokládkou

- Vyhrievacie telesá (teplovodné) musia byť zapustené v podlahe.
- Trúbky musia byť min. 3 cm pod povrchom.
- Podlahové vyhrievanie musí byť odskúšané podľa pokynov výrobcu/ montážnika ešte pred pokládkou podlahy.
- Vlhkosť betónového podkladu nesmie presiahnuť 1.5 % (CM metóda).

Pokládka

- Pred samotnou pokládkou laminátovej podlahy Balterio vypnite podlahové vyhrievanie. Teplota povrchu podkladu pred pokládkou, počas pokládky a ani 24 hodín po pokládke by nemala presiahnuť 18 °C.
- Položte parozábrannú podložku, podložku na podlahové vykurovanie a aj laminátovú podlahu ako je popísané v návode na montáž. Nepoužívajte inú podložku, ako je doporučená.
- Nechajte dilatačnú špáru 8 až 10 mm od všetkých stien a prekážok. Pri pokládke vo väčších priestoroch, vždy po 10 metroch použite prechodovú lištu na ukončenie, nechajte 8 až 10 mm dilatačnú špáru a pokračujte ďalej v pokládke.

Podlahové vyhrievanie

- Po pokládke podlahy vždy počkajte minimálne 24 hodín, kým zapnete podlahové vyhrievanie a až potom zvyšujte teplotu.
- Vždy zvyšujte aj znižujte teplotu postupne (max. 5° C/deň) – po začatí vyhrievacieho obdobia a aj po jeho ukončení.
- Teplota povrchu podkladu nesmie prekročiť 28°C; teplota vody v trúbkach vyhrievania by mala byť max. 50° C.

Hodnoty (podľa normy ISO 8302 - 1991)

Maximálny akceptovateľný tepelný odpor (R) podlahy je 0.15 K*m²/W.

Hrúbka podlahy Balterio	Tepelný odpor R
7 mm	0,056 m ² .K/W
8 mm	0,054 m ² .K/W
8 mm (Confidence)	0,046 m ² .K/W
9 mm	0,057 m ² .K/W
Natural Wood Sound (3 mm)	0,036 m ² .K/W
Natural Wood Sound Plus (3 mm)	0,120 m ² .K/W
Silent Sound Floor (3 mm)	0,008 m ² .K/W
Balterio Blue Floor (2 mm)	0,043 m ² .K/W

Je dôležité, aby ste vždy postupovali podľa návodu na pokládku laminátových podláh.